CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO

Pegamento cementicio para adherir block de vidrio.

VERSION: 02
FECHA: 11/01/2023

Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO es un pegamento cementicio blanco de alto desempeño especialmente diseñado para adherir bloc de vidrio debido a su formulación con polímeros y aditivos especiales. Posee propiedades impermeabilizantes, alta adherencia al block de vidrio, fraguado rápido y buen acabado.

VENTAJAS

- Pegamento y fragua a la vez.
- Enriquecido con una alta dosis de polímeros.
- Posee una elevada impermeabilidad, lo que evita la formación de hongos en zonas húmedas como duchas.
- Acabado estético, liso y uniforme.
- Alta resistencia a la compresión para cumplir la función estructural en paredes de vidrio.
- Buena flexibilidad, evita que las juntas se agrieten.
- Consistencia suave y cremosa con buena trabajabilidad.
- Cuenta con la garantía de pertenecer a la LÍNEA CHEMAYOLIC, los pegamentos de mayor calidad de CHEMA y con el asesoramiento del Departamento Técnico de CHEMA, pre y post venta

USOS

Exclusivo para adherir block de vidrio en muros traslúcidos, duchas, salas, oficinas y otros en ambientes interiores como exteriores.

DATOS TÉCNICOS

- Apariencia : Polvo
- Color : Blanco
- Resistencia a la Compresión (7 días) : 77 kg/cm^2 (1100psi)
- Absorción de agua por capilaridad : 1.2 %
- VOC : 0 g/L
- Duración de la mezcla : 30 40 minutos*

* Estos valores pueden variar por cambios de temperatura.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación de la superficie

Limpiar la superficie de cemento sobre la cual se van a asentar los blocks de vidrio. Retirar cualquier tipo de contaminantes que puedan reducir la adherencia adecuada.

Aplicación.

1. Prepare el CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO con 300 ml de agua por cada kilo de polvo. Mezcle bien hasta obtener una pasta trabajable.
2. Coloque de 1 a 1.5 cm de la mezcla sobre la superficie a trabajar con la ayuda de una espátula.
3. Luego colocar uno a uno los blocks de vidrio acompañados del separador que se debe posicionar entre bloque y bloque. Ejercer presión sobre ellos para asegurar un buen contacto. Usar un nivel para verificar que los bloques no estén inclinados. Para paredes

mayores a 1.5 metros, se debe utilizar refuerzo de fierro corrugado de ¼ de pulgada cada 3 hileras de bloques y cubrirlo con pegamento.

4. Coloque las siguientes hileras de la misma manera hasta terminar el muro de block de vidrio.
5. Rellene las juntas verticales con el mismo pegamento dándole un mismo nivel.
6. Después de 2 horas el CHEMAYOLIC BLOCK DE VIDRIO estará seco al tacto, pero se debe esperar 24 horas para que el área aplicada pueda entrar en servicio.

LIMPIEZA

La limpieza del block de vidrio y las herramientas debe efectuarse con abundante agua antes que la mezcla fragüe.

Utilice CHEMA REMOVE en caso que las salpicaduras de pegamento o fragua queden endurecidas.

RENDIMIENTO El rendimiento por bolsa de 1 Kg. es 1.5 a 2 blocks de vidrio.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de 1kg.
- Bolsa de 10 kg.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 24 meses almacenado en su empaque original, cerrado, bajo techo. Proteger de la humedad. En caso de almacenamiento prolongado o climas húmedos, cubrir con plástico o stretch film.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES En caso de emergencia llame al CETOX (Centro Toxicológico 999012933). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua

"La presente Edición anula y reemplaza la Versión Nº 01 para todos los fines"

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.