



Calidad que Construye

CHEMA ALQUITRAN

Recubrimiento asfáltico (RC-250) de curado rápido para impermeabilizaciones de superficies de concreto, ladrillo o madera.

VERSION: 03

Fecha: 15/12/2022

DESCRIPCIÓN

CHEMA ALQUITRAN es un líquido asfáltico de curado rápido recomendado para uso como recubrimiento impermeable resistente a la acción del agua y a los agentes químicos, para aplicaciones sobre superficies de concreto, ladrillo, metal o madera.

Cumple con las normas:

AASHTO M81 Standard Specification for Cutback Asphalt (Rapid-Curing Type).

ASTM D2028 Standard Specification for Cutback Asphalt (Rapid-Curing Type).

VENTAJAS

- Excelente impermeabilidad incluso al vapor de agua.
- Brinda excelente protección contra la humedad.
- Buena resistencia a los agentes químicos.
- Conserva bien su adherencia sobre la superficie donde se aplica.
- Curado en frío.
- Es de fácil aplicación con brocha o rodillo.
- Larga duración.
- Protege al concreto armado en contacto con aguas agresivas.

USOS

- Como recubrimiento para impermeabilizar superficies de concreto, ladrillo, metal o madera.
- Como sello de juntas no expuestas o protegidas en proporción 1:3 con arena y para una profundidad mínima del doble del ancho de la junta

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto : Líquido viscoso homogéneo.
- Color : Negro
- Densidad : 3.55 – 3.65 kg/gal.
- Solubilidad : Insoluble.
- VOC : 196 g/L.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación de la superficie

Los sustratos deben encontrarse limpios, secos, libre de polvo, grasa, partes sueltas o mal adheridas. De existir rajaduras, cangrejas o fallas se debe resanar con CHEMA REP o mortero para obtener una superficie estructuralmente sana.

Asegúrese de mantener bien ventilado el ambiente donde va ser aplicado el producto, use máscara para evitar inhalar los vapores, lentes protectores y guantes.

Aplicación.

Aplicar con brocha o rodillo una primera capa diluida 1/1 en volumen con aguarrás, gasolina o solvente SC-61. Para un secado más rápido usar 3 volúmenes de solvente por 1 de CHEMA ALQUITRAN.

Dejar secar al menos 24 horas antes de aplicar una segunda mano.

Dejar secar nuevamente y aplicar una tercera mano si fuera necesario.

Puesta en servicio después de 3 días de aplicado el producto.

Limpie las herramientas utilizadas con el mismo solvente utilizado para su dilución.

CHEMA ALQUITRAN

Recubrimiento asfáltico (RC-250) de curado rápido para impermeabilizaciones de superficies de concreto, ladrillo o madera.

VERSION: 03

Fecha: 15/12/2022

*Calidad que Construye*

RENDIMIENTO 10 m² por galón aproximadamente por mano. Varía según el tipo de sustrato y el espesor de la película.

PRESENTACIÓN

- Envase de 1 gal.
- Lata de 5 gal.
- Cilindro de 55 gal.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 36 meses desde su fecha de fabricación, almacenado en su envase original cerrado, en un lugar fresco, ventilado, bajo techo.
Evitar exponer al calor intenso y/o la llama abierta.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES CHEMA ALQUITRAN es INFLAMABLE por lo que se recomienda evitar hacer fuego cerca.
No aplique el producto sobre superficies húmedas, ni a temperaturas inferiores a 8°C.

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico 999012933).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
Proteja de la lluvia durante 24 horas después de la aplicación.

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión N° 02 para todos los fines”

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.